

STAUF

— seit 1828 —



STAUF KALTLEIM L

PVAc-Holzleim Beanspruchungsgruppe D3 nach DIN EN 204




GISCODE
D I

A+

Technisches Merkblatt


Artikelnummer	✓ 121200
Besondere Merkmale	✓ wasserfeste Verleimung ✓ schnelle Abbindung
Geeignete Untergründe	✓ Weich-, Hart- und Exotenhölzer
Produkteigenschaften	✓ gebrauchsfertig ✓ hohe Endfestigkeit ✓ kaltwasserbeständig ✓ kurze Presszeit ✓ nahezu verfärbungsfreie Anwendung
Farbe	✓ weiß
Verbrauch pro m ²	✓ Laminat: ca. 15 g, Spanplatten: ca. 30 g
Einlegezeit	✓ ca. 9 Min. bei 20 °C
Belastbarkeit	✓ nach ca. 24 Std.
Verarbeitungsraumklima	✓ mind. 18 °C, max. 75% rel. Luftfeuchtigkeit, vorzugsweise max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit
Lagerbedingungen	✓ frostfrei ✓ trocken ✓ kühl
Haltbarkeit	✓ 12 Monate
Giscode	✓ D1
Verfügbare Gebindegrößen	✓ 750 g Kunststoffflasche

VERARBEITUNG



Verarbeitung bei Laminatbelägen: Leim auf die Oberseite der Feder des bereits verlegten Elements und auf die untere Nutwanne des anzufügenden Elements an den Längs- und Stirnseiten angeben. Elemente fest zusammendrücken, so dass der Leim auf der ganzen Länge nach oben aus der Fuge quillt. Überquellenden Leim mit feuchtem Lappen entfernen. Verarbeitung bei Fertigparkett und Spanplatten: Leim an die Ober- und Unterseite der Feder durchgehend angeben. Elemente fest zusammendrücken. Nach oben überquellenden Leim mit einem feuchten Lappen entfernen. Flüssiger Leim darf nicht mit Metall in Berührung kommen! Daher keine Gefäße aus Metall, sondern aus Kunststoff, Glas oder Keramik verwenden und rostige Pinsel vermeiden.

HAFTUNGSBEGRENZUNG



Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand. Sie sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Mit Erscheinen dieser Ausführungen verlieren alle vorhergehenden technischen Informationen (Merkblätter, Verlegeempfehlungen und sonstige, für ähnliche Zwecke bestimmte Ausführungen) ihre Gültigkeit.

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany
Fon: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . Email: info@stauf.de

19.07.2024 - 08:27:35